

# THE ULTIMATE ELASTOMER

ソマールゴムでは、独コベストロ社(前:バイエル社ウレタン部門)からのライセンス供与により、 これまで諦められていた高機能(耐摩耗性・耐荷重性等を改善)なウレタンゴム=ブルコラン®を 製造することが出来ます。

現在、製造販売の正規認定を受けているのは、日本国内では当社を含め2社のみです。 ブルコラン®のロゴマークは信頼の証です。

## 特性

- 1. 優れた耐摩耗性
- 2. 大きな引裂強度
- 3. 低い圧縮永久ひずみ (フラットスポット現象が起こりにくい)
- 4. 優れた反発弾性率
- 5. 蓄熱しにくい (揉まれてもバーストしません)

## 用涂

- 1. ジェットコースター用タイヤ
- 2. 車輪・キャスター・ロール類
- 3. パッキン・シート類
- 4. カップリング材・ガスケット・シール
- →特に過酷な条件が要求される箇所に最適です。

## 物性比較

| ブルコラン | エーテル系ウレタン                  |  |
|-------|----------------------------|--|
| 0     | 0                          |  |
| 0     | 0                          |  |
| 0     | 0                          |  |
| 0     | 0                          |  |
| 0     | 0                          |  |
| 0     | 0                          |  |
| 0     | 0                          |  |
| 0     | 0                          |  |
|       | ©<br>©<br>©<br>©<br>©<br>© |  |





Tel: 04-2953-616/ Pax: 04-2953-617/ E-mail: <u>info@urethane.co.jp</u> HP: http://www.urethane.co.jp/

〒350-1335 埼玉県狭山市柏原 654-8



# 物性詳細

| 物性/タイプ                       | ブルコラン   |         |         |         | 汎用エステル系<br>ウレタン | 汎用エーテル系<br>ウレタン |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 商品名                          | SV-7072 | SV-7080 | SV-7090 | SV-7095 | SA-2190         | SE-1090         |
| JIS A 硬度                     | 70A     | 80A     | 90A     | 94A     | 90A             | 90A             |
| 100 % モジュラス<br>(Mpa)         | 4       | 4       | 9       | 13      | 11              | 9               |
| 300 % モジュラス<br>(Mpa)         | 12      | 12      | 18      | 22      | 26              | 21              |
| 引張強さ<br>(Mpa)                | 54      | 45      | 43      | 42      | 50              | 31              |
| 伸び(%)                        | 618     | 725     | 780     | 741     | 505             | 425             |
| 引裂き強さ<br>(N/mm)              | 67      | 102     | 150     | 154     | 120             | 63              |
| 圧縮永久歪<br>70℃/22hrs<br>(%)    | 17      | 16      | 18      | 23      | 20              | 27              |
| テーバー摩耗<br>H-22/1000回<br>(mg) | 45      | 40      | 40      | 83      | 85              | 168             |
| 反発弾性率 (%)                    | 55      | 53      | 56      | 59      | 30              | 42              |

※試験規格:JIS K 7312

※※データは特性値であり、保障値及び品質規格ではありません。

〒350-1335 埼玉県狭山市柏原 654-8

Tel: 04-2953-6167 Fax: 04-2953-6170

